

RAPPORTO DI PROVA N° 280/L DEL 05.06.2017

Luogo di prestazione di analisi e servizi	GFC - Chimica Srl Laboratorio Chimico Viale Marconi, 73 44122 Ferrara
Cliente	A.T. MARMO SERVICE S.r.l. Via Belvedere, 14 20017 Rho (MI)
Identificazione del campione consegnato al laboratorio ¹	28041701 – ECOTHERMO PAINT AIR INTERNI
Descrizione del campione	Idropittura
Data ricevimento campione	28.04.2017
Data inizio analisi	02.05.2017
Data conclusione analisi	31.05.2017
Richiedente	Dr. Alessandro Torretta
Referente	Dr. Alessandro Torretta

1 Introduzione

E' stato esaminato, per conto della ditta A.T. MARMO SERVICE S.r.l. di Rho (MI), di seguito denominata per semplicità committente, un campione di pittura identificato e descritto come riportato nella tabella sopra.

*Come concordato con il committente, su tale prodotto è stata effettuata la determinazione della resistenza alla crescita di muffe (norma UNI EN 15457:2014). Prova in subappalto.

Il campionamento del prodotto è stato effettuato dal committente.

2 Risultati

2.1 *Determinazione della resistenza alle muffe*

Il campione è stato applicato, a pennello in due mani, su appositi supporti di carta vetro, quindi essiccato in camera climatica a $T=23\pm 2^{\circ}\text{C}$ e $UR=50\pm 5\%$ per 7 giorni. Successivamente i provini sono stati sterilizzati con irraggiamento UV per 24 ore e posti, separatamente, con la superficie verniciata rivolta verso l'alto, in capsule Petri contenenti Malt Agar come terreno di coltura. Al termine della preparazione i provini sono stati inoculati con una sospensione fungina mista di *Aspergillus niger*, *Cladosporium cladosporoides*, *Alternaria alternata*, *Penicillium purpurogenum* (10^6 cell/mL). Sono stati effettuati tre replicati.

Le capsule Petri sono state poste ad incubare a $24 \pm 2^{\circ}\text{C}$ per un periodo di 21 giorni dall'inoculo. Dopo tale periodo è stato osservato visivamente lo sviluppo fungino .

¹ Il codice 28041701 è un codice interno di GFC Chimica necessario per garantire la rintracciabilità del campione durante l'esecuzione della prova.

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella seguente.

Sospensione fungina mista	Intensità di sviluppo su provino
<i>Aspergillus niger</i> <i>Cladosporium cladosporoides</i> <i>Alternaria alternata</i> , <i>Penicillium purpurogenum</i>	1

Scala di valutazione (rif. norma UNI EN 15457:2014):

0 = nessuno sviluppo

1 = superficie ricoperta $\leq 10\%$

2 = superficie ricoperta maggiore di 10% e inferiore a 30%

3 = superficie ricoperta maggiore di 30% e inferiore a 50%

4 = superficie ricoperta > 50% fino a 100

Valore specificato < 4 = idoneo

La prova è superata in quanto l'intensità di sviluppo fungineo è molto inferiore al valore limite specificato.

Nella fotografia sottostante si può osservare la resistenza del campione all'attacco fungineo.



GFC Chimica Srl
L'Analista
Ing. Cristina Pocaterra

GFC Chimica Srl
Il Responsabile di laboratorio
Dr. Arlen Ferrari

Il presente documento, costituito di due fogli, riproducibili da parte del Committente solo integralmente senza commenti, omissioni, alterazioni o aggiunte, riporta risultati di prove che si riferiscono solo al campione esaminato.

FINE DEL RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 280/L del 05.06.2017



Pagina 2 di 2